

[01]
Baufertigprodukte

[01.01]
Bodenprodukte: Calciumsulfat-Bindemittel

[01.01.0001]
casufloor AB 30 syn Calciumsulfat-Binder

casufloor AB 30 syn, werksgemischter, laborüberwachter synthetischer Calciumsulfat-Binder, CAB-30 nach DIN EN 13454, zur Herstellung konventionell gemischter Baustellenestriche nach DIN 18560 mit erdfeuchter Konsistenz im Wohnungsbau, für Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Fußbodenheizung. Nur im trockenen Innenbereich einsetzbar.

Calciumsulfat-Binder nach Herstellervorschrift dem Baustellenestrich beimischen und Estrich einbauen. 48 Stunden gegen Zugluft, starke Wärmeeinwirkung und direkte Sonneneinstrahlung schützen.

Druckfestigkeit: > 30,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit: > 5,0 N/mm²
Brandverhalten: Baustoffklasse A1, nicht brennbar
Verbrauch: für C20-F4 ca. 75 kg auf 280 kg Zuschlag;
für C30-F6 ca. 100 kg auf 250 kg Zuschlag

Die Hersteller-Richtlinien sind zu beachten.

Menge: Einheit: kg EP: GP:

[01.01.0002]

casufloor AB 30 syn mit casufloor rapid - Calciumsulfat-Binder

casufloor AB 30 syn, werksgemischter, laborüberwachter synthetischer Calciumsulfat-Binder, CAB-30 nach DIN EN 13454, zur Herstellung konventionell gemischter Baustellenestriche nach DIN 18560 mit erdfeuchter Konsistenz im Wohnungsbau, für Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Fußbodenheizung. Nur im trockenen Innenbereich einsetzbar.

Estrichzusatzmittel casufloor Rapid nach Herstellervorschrift dem Baustellenestrich beimischen,
1 Beutel casufloor Rapid
pro Mischung zugeben
und Estrich einbauen.

48 Stunden gegen Zugluft, starke Wärmeeinwirkung und direkte Sonneneinstrahlung schützen.

Druckfestigkeit: > 30,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit: > 5,0 N/mm²
Brandverhalten: Baustoffklasse A1, nicht brennbar
Verbrauch: für C20-F4 ca. 75 kg Binder und 1 Beutel Zusatzmittel
auf 280 kg Zuschlag;
für C30-F6 ca. 100 kg Binder und 1 Beutel Zusatzmittel
auf 250 kg Zuschlag

Die Hersteller-Richtlinien sind zu beachten.

Menge: Einheit: kg EP: GP: