

[01]  
Baufertigprodukte

[01.01]  
Bodenprodukte: Calciumsulfat-Fließpachtel

[01.01.0001]  
casufloor FS Calciumsulfat-Fließpachtel

casufloor FS, werksgemischter Fließpachtel auf Calciumsulfat-Basis, CA-C30-F7 nach DIN EN 13813, für den Wohn- und Bürobau im trockenen Innenbereich, aus Calciumsulfat-Bindemitteln, mineralischen Zuschlägen und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften zusammengesetzt. Als fließfähige Feinspachtelmasse in Schichtdicken von 2,5 mm und bis ca. 10 mm als Nivelliermasse verarbeitbar. Einbau im Verbund auf allen Arten von Estrichen. Durch Zugabe geeigneter Glas- oder Polypropylenfasern auch auf Holzuntergründen (z.B. Holzdielen, Spanlatten, OSB-Platten, Parkett o.ä.) einsetzbar. Zur Aufnahme aller üblichen Bodenbeläge wie z.B. keramische Fliesen, Werkstein, Teppich, Linoleum, PVC, Laminat, Parkett, usw. . Nicht geeignet für Nassräume.

Fließpachtel nach Herstellervorschrift anmischen, fachgerecht auf Estrich / Holzuntergrund in einer Schichtdicke von

i. M. .... mm

einbauen und gegen Zugluft, starke Wärmeeinwirkung und direkte Sonneneinstrahlung schützen.

Druckfestigkeit: > 30,0 N/mm<sup>2</sup>  
Biegezugfestigkeit: > 7,0 N/mm<sup>2</sup>  
E-Modul: ca. 18 kN/mm<sup>2</sup>  
Brandverhalten: Baustoffklasse A1, nicht brennbar  
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> je 1 mm Einbaustärke  
Wasserbedarf: ca. 6,5 l je 25 kg-Sack  
Körnung: 0 0,5 mm

Die Hersteller-Richtlinien sind zu beachten.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....