

## Produktdatenblatt. CS-Dihydrat

### Produktbeschreibung


CS - Dihydrat ist ein feinst aufgemahlener Naturgips ohne Zusätze oder Anreger, dem durch ein schonendes Trockenverfahren die anhaftende Bergfeuchte entzogen wird.

### Informationen

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit

#### > Kornaufbau (Alpine Luftstrahlsiebung)

Rückstand	R 32 µm	15 - 25 %
Rückstand	R 200 µm	< 0,1 %
Durchschnittswert D <sub>50</sub> (Lasergranulometer CILAS 920)	ca. 10 µm	



### Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CASEA GmbH  
Pontelstraße 3  
99755 Ellrich  
Deutschland  
T +49 36332 89-100  
F +49 36332 89-202  
info@casea-gips.de  
casea-gips.de

Ein Unternehmen der  
REMONDIS-Gruppe

#### > Zusammensetzung

CaSO <sub>4</sub> x 2H <sub>2</sub> O	> 90,0 %
Kristallwasser	> 18,8 %
Feuchte	< 0,2 %

#### > Physikalische und chemische Eigenschaften

Schüttgewicht	800 – 900 g/l
pH – Wert	neutral
Weißgrad	> 80

#### > Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	Sack, Big-Bag und Lose
Lagerfähigkeit	CS-Dihydrat ist bei fachgerechter Lagerung 9 Monate haltbar, trocken lagern
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt, von CS-Dihydrat gehen keine besonderen Gefährdungen aus.