

## Produktdatenblatt. Micro C

### Produktbeschreibung

Micro C ist ein fein aufbereiteter Naturanhydrit ohne Zusätze oder Anreger mit einem reduziertem Kristallwassergehalt


### Informationen

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit

#### > Kornaufbau (Alpine Luftstrahlsiebung)

Siebrückstand	R 32 µm	20 – 40 %
Siebrückstand	R 200 µm	0,2 %
Durchschnittswert D50 (Lasergranulometer CILAS 920)		ca. 27 µm

Beispiel für den typischen Kornaufbau mit Lasergranulometer CILAS 920:



### Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CASEA GmbH  
Pontelstraße 3  
99755 Ellrich  
Deutschland  
T +49 36332 89-100  
F +49 36332 89-202  
info@casea-gips.de  
casea-gips.de

Ein Unternehmen der  
REMONDIS-Gruppe

#### > Chemische Zusammensetzung

CaSO <sub>4</sub>	> 90,0 %
Kristallwasser	< 0,2 %
Feuchte	< 0,1 %

#### > Physikalische Werte

Schüttgewicht	1300-1400 g/l
Weißgrad	> 80,0

#### > Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	Sack, Big-Bag und Lose
Lagerfähigkeit	Bei trockener Lagerung mindestens 6 Monate lagerfähig.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt. Von Micro c gehen keine besonderen Gefährdungen aus.