

Product datablad

RADDITRANS W - Calciumsulfaat bindmiddel

Productomschrijving

RADDITRANS-W is een hoogwaardig Calciumsulfaat bindmiddelcompound (CAB-30), geproduceerd volgens de norm DIN EN 13454 en is een ideale basis voor de productie en verwerking van kwalitatieve calciumsulfaat/anhydriet gietvloeren. RADDITRANS-W is gebaseerd op anhydriet en is geschikt voor de productie en verwerking van gietdekvloeren als hechtende of zwevende vloer, losliggend op folie en zeer geschikt als dekvloer inclusief vloerverwarming. De vloeren kunnen met iedere soort vloerbekleding worden afgewerkt. Afhankelijk van toeslagmaterialen en mengverhoudingen kunnen gietdekvloeren van verschillende sterkteklassen worden geproduceerd. RADDITRANS-W is uitermate geschikt als bindmiddel voor gebruik in premix droge mortelsystemen, als ook in (beton)mortelcentrales en Mixmobiele systemen.

Informatie

Dit productblad is naar beste weten opgesteld en vervangt alle eerdere productbladen. De inhoud hiervan is niet juridisch bindend.

> Technische specificaties en eigenschappen

Vloeimaat met Hägermannkegel **	22 – 25 cm
Open tijd gietvloerspecie*	30 – 45 min na verpompen
Maximale rijtijd truckmixer	160 min
Druk- en buigtreksterkte van het bindmiddel	CAB 30 volgens NL EN 13454
Beloopbaar na*	ca. 24 uur
Gedeeltelijk belastbaar na*	4 dagen
Brandbaarheid	A 1, onbrandbaar
pH-waarde (specie)	alkalisch, pH > 10
Schudgewicht	ca. 1,2 kg/dm ³
Opstarten vloerverwarming	na 4 dagen

*) afhankelijk van verhardingsomstandigheden ***) afhankelijk van mortelreceptuur

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:

CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Duitsland
T +49 36332 89-100
F +49 36332 89-202
info@casea-gips.de
casea-gips.de

Een onderneming van de
REMONDIS-groep

> Logistiek en veiligheidsvoorschriften

Leveringsmogelijkheden	bulk
Houdbaarheid	mits droog en beschermd opgeslagen is RADDITRANS-W 6 maanden houdbaar na leveringsdatum
Veiligheidsinformatie	zie veiligheidsinformatieblad

> CE-Keurmerk



CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Duitsland

23
272 510
EN 13454-1: 2004, Calciumsulfaat bindmiddel CAB30
Voor de productie van dekvloeren binnen gebouwen
Brandklasse A1
pH-waarde ≥ 7
Normsterkte 30
Gehalte calciumsulfaat $\geq 85 \%$
Uitzetting en krimp $\leq 0,2\text{mm/m}$