

Product datablad RADDITRANS T

Productomschrijving

RADDITRANS T is een hoogwaardig Calciumsulfaat bindmiddelcompound (CAB-40), geproduceerd volgens de norm DIN EN 13454 en is een ideale basis voor de productie en verwerking van kwalitatieve calciumsulfaat/anhydriet gietvloeren. RADDITRANS T is gebaseerd op zuiver thermisch (RO- Rookgas Ontzweveling) anhydriet en is geschikt voor de productie en verwerking van gietdekvloeren als hechtende of zwevende vloer, losliggend op folie en zeer geschikt als dekvloer inclusief vloerverwarming. Gietdekvloeren, verwerkt met Raddiplus T volgens aanbevolen mortelrecepturen, zijn 'huidvrij' en behoeven niet te worden geschuurd, tenzij dit nodig is om het oppervlak te reinigen van bouwvuil (opschuren). Afhankelijk van toeslagmaterialen en mengverhoudingen kunnen gietdekvloeren van verschillende sterkteklassen worden geproduceerd. Door de lange verwerkingstijd en de hoge sterktes die kunnen worden bereikt, is RADDITRANS T uitermate geschikt als bindmiddel voor gebruik in (beton)mortelcentrales.

Informatie

Dit productblad is naar beste weten opgesteld en vervangt alle eerdere productbladen. De inhoud hiervan is niet juridisch bindend.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:

CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Duitsland
T +49 36332 89-100
F +49 36332 89-202
info@casea-gips.de
casea-gips.de

Een onderneming van de
REMONDIS-groep

> Technische specificaties en eigenschappen

Vloeimaat met Hägermannkegel **	22 – 28 cm
Open tijd gietvloerspecie*	30 – 45 min na verpompen
Druk- en buigtreksterkte van het bindmiddel	CAB 40 volgens NL EN 13454
Maximale rijtijd truckmixer	3 uur
Beloopbaar na*	ca. 24 u
Gedeeltelijk belastbaar na*	4 dagen
Brandbaarheid	A 1, onbrandbaar
pH-waarde (specie)	alkalisch, pH > 11
Schudgewicht	ca. 1,2 kg/dm ³
Opstarten vloerverwarming	na 4 dagen

*) afhankelijk van verhardingsomstandigheden ***) afhankelijk van mortelreceptuur

> Logistiek en veiligheidsvoorschriften

Leveringsmogelijkheden	big-bag en bulk
Houdbaarheid	mits droog en beschermd opgeslagen is RADDITRANS T 6 maanden houdbaar na leveringsdatum
Veiligheidsinformatie	zie veiligheidsinformatieblad

> CE-Keurmerk



CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Duitsland

06
04 16911 203
EN 13454-1: 2004, Calciumsulfaat bindmiddel CAB40
Voor de productie van dekvloeren binnen gebouwen
Brandklasse A1
pH-waarde ≥ 7
Normsterkte 40
Gehalte calciumsulfaat $\geq 85\%$
Uitzetting en krimp $\leq 0,2\text{mm/m}$

*NPD Eigenschap niet bepaald en is niet relevant (No Performance Determined)